



Thermal

CONVERSION DE VALORES BRINELL, ROCKWELL "C", ROCKWELL "B" Y RESISTENCIA A LA TRACCIÓN (KG./MM2)

IMPRONTA (3000KG-10MM)	Nº BHN	ROCKWELL C (150 KG-DIÁM)	ROCKWELL B (100 KG-BOL 1/16")	R. A LA TRACCIÓN (KG/MM2)
4,9	149	-	80,8	51,3
4,8	158	(0,9)	82,9	53,4
4,7	163	(3,3)	85	55,5
4,65	167	(4,4)	86	56,9
4,6	170	(5,4)	86,8	58,3
4,55	174	(6,4)	87,8	59,8
4,5	179	(8)	89	61,2
4,45	183	(9)	90	62,6
4,4	187	(10)	90,7	63,3
4,35	192	(11,5)	91,9	65,4
4,3	197	(12,7)	92,8	66,8
4,25	201	(13,8)	93,8	68,9
4,2	207	(15,2)	94,6	70,3
4,15	212	(16)	95,5	71,7
4,1	217	(17,5)	96,4	73,8
4,05	223	(18,8)	97,3	(75)
4	229	20,5	98,2	78
3,95	235	21,7	99	80,8
3,9	241	22,8	(100)	83
3,85	248	24,2	(101)	85,8
3,8	255	25,4	(102)	88,6
3,75	262	26,6	(103)	90,7
3,7	269	27,6	(104)	93,5
3,65	277	28,8	(104,5)	96,3
3,6	285	29,9	(105,5)	99,1
3,55	293	30	(106)	102
3,5	302	32,1	(107)	105,5
3,45	311	33,1	(107,5)	109
3,4	321	34,3	(108)	112,5
3,35	331	35,5	(108,5)	116,7
3,3	341	36,6	(109)	119,5
3,25	352	37,9	(110)	123,7
3,2	363	39,1	-	128
3,15	375	40,4	-	132,2
3,1	388	41,8	-	137
3,05	401	43,1	-	142
3	415	44,5	-	147,6
2,95	429	45,7	-	152,5
2,9	444	47,2	-	158,9
2,85	461	48,8	-	166,6
2,8	477	50,3	-	173,6
2,75	495	51,6	-	182
2,7	(514)	52	-	187
2,65	(534)	54	-	196,1
2,6	(555)	55,6	-	206
2,55	(578)	57,3	-	217,2
2,5	(601)	59,1	-	230,6